

МАРЕТЕХ 50

Неткане поліпропіленове полотно (вага 50 г/м²)
для армування гідроізоляційних мембран



ПРИЗНАЧЕННЯ

Неткане поліпропіленове армуюче полотно застосовується у поєднанні з **Mapelastic AquaDefense** (швидкосохнучою, рідкою мембраною для гідроізоляції поверхонь всередині та зовні приміщень), **Mapegum WPS** (рідкою мембраною для гідроізоляції поверхонь всередині приміщень) та з матеріалами з лінійки **Aquaflex Roof**, попередньо змішаними рідкими еластичними мембранами для виконання гідроізоляції зовні приміщень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapetex 50 – це неткане полотно чорного кольору; вага 50 г/м².

Mapetex 50 виготовляється з одинарних термозварених поліпропіленових ниток у процесі, що гарантує отримання однорідного матеріалу, і особливо рекомендується для надання додаткової міцності готовим до використання рідким мембранам.

ПЕРЕВАГИ

- Завдяки своїм особливим властивостям полотно покращує механічні характеристики матеріалів, з якими воно поєднується (щільність, стійкість до проколів, подовження при руйнуванні та здатність до перекриття тріщин).
- Простота у використанні: зручні рулони шириною 20 см для перекриття та формування навколо будівельних елементів.
- Стабільність розмірів.
- Легко та швидко укладати.
- Легко розрізати.
- Легко приймає будь-яку форму основи.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕННЯ

1. Підготуйте основу, як зазначено в технічній карті для обраного гідроізоляційного матеріалу.
2. Нанесіть перший шар обраного матеріалу рекомендованої товщини і, під час поступового його нанесення, одразу укладайте **Mapetex 50**, притискаючи мембрану плоским шпателем або проходячи голчатим валиком для його ретельного проходження в мембрану.
3. Зачекайте, поки перший шар мембрани повністю висохне.
4. Нанесіть другий рівномірний шар обраного матеріалу так, щоб він повністю покривав **Mapetex 50**.

Суміжні полотна **Mapetex 50** повинні укладатись із напуском не менше 5 см як у поздовжніх, так і у поперечних місцях з'єднання.

Якщо між нанесенням першого і другого шару рідкої мембрани іде дощ, перед нанесенням другого шару дайте **Mapetex 50** повністю висохти.

УПАКОВКА

Mapetex 50 постачається в:

- 20 см x 25 м рулонах;
- 100 см x 25 м рулонах.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому, закритому приміщенні.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Детальну інформації про безпечне використання наших матеріалів можна знайти в останній версії Паспорту Безпеки, наявній на нашому сайті www.mapei.com.
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типові значення) | |
|--|--|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛУ | |
| Тип волокна: | поліпропіленові волокна |
| Зовнішній вигляд: | неткане полотно чорного кольору |
| Вага (г/м ²): | 50 |
| Товщина (мм): | 0,3 |
| Міцність на розрив (кН/м) (EDANA 20.2-89; EN 29073/3): | 1,4 (поздовжній напрямок) 1,2 (поперечний напрямок) |
| Відносне подовження при розриві (%) (EDANA 20.2-89; EN 29073/3): | > 95 (поздовжній напрямок) > 95 (поперечний напрямок) |

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду щодо роботи з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, беручи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу. Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проєктний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI. Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com. БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.

956-9-2021 (UA)

Будь-яке використання тексту, фотографій і зображень заборонено і переслідується законом

