



# Primer 3296

Вододисперсионная  
глубокопроникающая акриловая  
грунтовка для консолидации  
пористых поверхностей и слабых  
оснований



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**Primer 3296** применяется для консолидации и улучшения характеристик слабых, рыхлых и пылящих поверхностей. Также может использоваться снаружи помещений для консолидации бетонных поверхностей, стяжек, штукатурки, кирпича, песчаника, туфа, цементных и известковых декоративных покрытий.

## Примеры использования

- Подготовка пылящих стяжек перед укладкой деревянных напольных покрытий на виниловые клеи.
- Противопыльная обработка цементных поверхностей.
- Обработка выравнивающих и сглаживающих цементных составов.
- Пропитка цементных поверхностей для уменьшения их пористости и адсорбции (внутри помещений).
- Консолидация поверхности цементных штукатурок, туфа и песчаника.
- Обеспыливание существующих кирпичных стен, потолков и т.д.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Primer 3296** - вододисперсионная грунтовка на основе акриловых полимеров, состоит из очень мелких частиц, которые обеспечивают высокую проникающую способность материалу даже на низкопористых поверхностях. **Primer 3296** укрепляет и обеспылевает поверхность, улучшает механическую прочность и повышает адгезию к основанию.

При использовании грунтовки перед нанесением самовыравнивающихся или сглаживающих составов, уменьшается пористость основания, что облегчает нанесение растворов и исключает риск их "неправильного" твердения.

**Primer 3296** не имеет запаха, не является раздражителем, поэтому может использоваться в помещениях, где временно или постоянно находятся люди.

**Primer 3296** не только консолидирует обработанные основания на длительное время, но и повышает их стойкость к воздействию различных климатических условий (дождь, влага, солнце и т.д.)

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте **Primer 3296** на не адсорбирующих поверхностях.
- Не наносите **Primer 3296** на влажные поверхности или основания, где присутствует капиллярное поднятие влаги.
- Не допускайте образования пленки на поверхности. Грунтовка должна полностью поглотиться основанием.
- Если после обработки грунтовкой планируется укладка напольных деревянных покрытий, используйте только виниловые клеи (например, **Adesilex LC/R**). Данный материал не совместим с полиуретановыми клеями.
- Перед тем, как приступить к последующим работам по выравниванию или облицовке

поверхности, на больших площадях рекомендуется контролировать влажность основания карбидным гигрометром.

- Не используйте на ангидритных основаниях.

## НАНЕСЕНИЕ

### Подготовка основания

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, масел, краски и других веществ, которые препятствуют прониканию **Primer 3296**.

### Нанесение смеси

- Подготовка "пылящих" стяжек перед укладкой напольных деревянных покрытий

**Primer 3296** разбавляется с водой в соотношении 1:1 или 1:2, в зависимости от адсорбирующей способности основания. Готовый раствор наносится на основание большой кистью, валиком или распылителем. Укладка напольных деревянных покрытий на виниловый клей (например, **Adesilex LC, LC/R** или **LC/RP**) возможна примерно через 2 часа.

- Обработка поверхностей перед нанесением самовыравнивающихся и тиксотропных выравнивающих составов **Mapei**

**Primer 3296** разбавляется с водой в соотношении 1:1 или 1:2, в зависимости от адсорбирующей способности основания. Готовый раствор наносится на основание

щеткой или валиком. Выравнивающие составы наносятся после высыхания грунтовки (приблизительно через 2 часа).

• **Консолидация цементных штукатурок, кладки из туфа, песчаника и обеспыливание кирпичных стен и потолков Primer 3296** наносится на основание щеткой, валиком или распылителем. Если поверхность сильно поглощает грунтовку, то можно нанести несколько слоев с интервалом в несколько минут. Обычно для полного насыщения достаточно 2-3 слоя.

• **Пропитка цементных швов для уменьшения их пористости и адсорбирующей способности (внутри помещений и для плитки с глазурованной или не адсорбирующей поверхностью)** Неразбавленный **Primer 3296** наносится щеткой непосредственно на шов. Если при нанесении материала загрязняется поверхность плитки, дождитесь, пока грунтовка полностью впитается в шов (приблизительно 5-10 минут) и уберите загрязнения влажной губкой.

**Очистка**  
Инструменты и емкости легко вымываются водой сразу после нанесения грунтовки. Высохшие остатки удаляются при помощи **Pulicol**.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА	
Консистенция:	жидкость
Цвет:	опаловый
Плотность (кг/л):	1,01
Содержание сухих веществ (%):	15
Вязкость по Брукфелдью #1, 10 об/мин (mPa·s):	20
Срок хранения:	12 месяцев. Защищать от мороза.
Опасность для здоровья по ЕС 99/45	Отсутствует
Таможенный код:	3906 90 00
СВОЙСТВА СОСТАВА (температура +23°C, относительная влажность 50%)	
Температура нанесения:	от +5 до +35°C
Разбавление:	в чистом виде, 1:1 или 1:2 с водой в зависимости от адсорбирующей способности основания.
Время выдержки перед применением клея:	2 часа
Время полного высыхания:	24 часа

### РАСХОД

Расход зависит от пористости и поглощающей способности обрабатываемой поверхности. В основном расход колеблется в пределах от 50 до 250 г/м<sup>2</sup>.

### УПАКОВКА

Поставляется в канистрах по 5 кг и 10 кг.

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения **Primer 3296** - 12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке. Беречь от мороза.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ

**Primer 3296** не содержит опасных для здоровья веществ согласно действующим нормам для строительной химии. Однако рекомендуется придерживаться стандартных мер безопасности при работе с материалами строительной химии. По запросу предоставляется паспорт безопасности.

### МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.*

**По запросу предоставляется дополнительная информация относительно данного продукта. Компания MAPEI дает гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным.**

Официальный дистрибьютор:

ООО "Торговый Дом "МАРАФОН"  
Украина 49051  
ул. Богдана Хмельницкого, 16  
тел. +38 (056) 377-85-12(13)  
Факс +38 (056) 374-72-15  
marafon@marafon.com  
www.marafon.dp.ua

