

MAPEFLEX PU50 SL

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ТЕКУЧИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК С НИЗКИМ МОДУЛЕМ УПРУГОСТИ ДЛЯ ПОЛОВ С ДЕФОРМАЦИЯМИ ШВОВ ДО 25%

НАЗНАЧЕНИЕ

Для герметизация швов на горизонтальной поверхности при внутренних и наружных работах.

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Заполнение компенсационных швов, на террасах, в полах из керамической плитки и природного камня.
- Заполнение швов на открытых и закрытых парковках и мойках.
- В аэропортах, в транзитных зонах.
- Заполнение деформационных швов в полах, выполненных материалами **Ultratop System**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mapeflex PU50SL однокомпонентный текучий полиуретановый герметик с низким модулем упругости.

Mapeflex PU50SL полимеризуется благодаря влаге, находящейся в воздухе и, благодаря своим характеристикам, гарантирует долговечность эксплуатации. Наносится только на горизонтальные поверхности или на поверхности с уклоном 2%.

Mapeflex PU50SL готовый к применению герметик, упакованный в алюминиевый мягкий картридж со специальным аппликатором, что облегчает его использование.

Mapeflex PU50SL имеет текучую консистенцию, что облегчает быстрое нанесение и, благодаря высокой скорости твердения (2 мм каждые 24 часа), покрытие может быть быстро введено в эксплуатацию,

Mapeflex PU50SL классифицируется по ISO 11600 как F -25 – LM.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте на очень влажных или пыльных поверхностях.
- Не используйте на битумных поверхностях, на которых возможно выступание масла.
- Не используйте при температуре ниже +5°C.
- Не используйте на поверхностях, загрязненных маслами, опалубочными смазками и т.п., т.к. адгезия может быть неудовлетворительной.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Поверхность, на которую будет наноситься герметик, должна быть сухой, без пыли или отслаивающихся частиц, старой краски и т.п.

Для гарантии правильного использования свойств герметика важно, чтобы он как следует «приклеился» к кромкам шва и, в тоже время, мог свободно деформироваться в шве.

Деформационные швы надо проектировать таким образом, чтобы деформации в них не превосходили 25% начальной.

Для формирования нужной глубины заполнения шва, и для исключения возможности приклеивания герметика к основанию шва, используйте полиэтиленовый шнур для заполнения швов.

Определение глубины заполнения шва герметиком

Соотношение Ширина/глубина		
Размер шва	Ширина	Глубина
До 10 мм	1	1
От 10 до 30 мм	2	1

Для простоты удаления избытка герметика с поверхности вокруг шва рекомендуем предварительно использовать малярный скотч.

В подавляющем большинстве случаев адгезия герметика к практически всем используемым в строительстве основаниям прекрасная. Только в случае если на поверхности часто и продолжительно будут проливы жидкости или поверхность подвержена высоким механическим деформациям, необходимо для улучшения адгезии использовать **Primer AS**. (В этом случае герметик наносится только после схватывания праймера, т.е. примерно через 60 мин. при +23C и 50% ОВВ).

Также рекомендуем использовать **Primer AS** по свежим бетонным поверхностям.

Если **Mapeflex PU50SL** наносится на неабсорбирующие основания, такие как сталь, алюминий, керамика, стекло и т.п., его собственной адгезии, как правило, достаточно. Но, в некоторых случаях, для перестраховки, рекомендуем использовать **Primer M**.

Приготовление и нанесение состава

Mapeflex PU50SL поставляется в мягких картриджах объемом 600 мл. Вставьте картридж с **Mapeflex PU50SL** в пистолет для герметиков, обрезав конец, нанесите герметик в шов.

РАСХОД

Расход герметика зависит от размеров шва:

ТАБЛИЦА РАСХОДА КАРТРИДЖА	
Размер шва, мм	Длина, м
5x5	24
10x10	6
15x7,5	5,3
20x10	3
25x12,5	1,9
30x15	1,3

ОЧИСТКА

До схватывания **Mapeflex PU50SL** может быть очищен с поверхностей, инструментов, одежды и т. п. толуолом или этиловым спиртом; после отверждения очистка может быть произведена только механическим путем или с помощью смывки **PULICOL**.

Mapeflex PU50SL поставляется только серого цвета.

УПАКОВКА

Mapeflex PU50SL мягких картриджах по 600 мл, по 20 шт в коробке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Описание материала	
Свойства	Самовыравнивающийся
Цвет	Светло-Серый
Плотность, г/ см ³	1,2
Содержание сухих веществ,%	97,5
Вязкость по Брукфильду через 1 день при + 23С и 50 % ОВВ, мПа*s	40,000±5,000
Хранение	12 месяца в нераскрытой оригинальной упаковке.
Опасность для здоровья по ЕС, 19 99/45	Опасный. См. Инструкцию по технике безопасности и информацию на упаковке.
Код ТН ВЭД	3909 50 00
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ при +23 °С и отн. влажности воздуха 50%	
Беречь от пыли	1,5 часа
Диапазон температур применения	От +5 °С до +35 °С
Готовность к легким пешеходным нагрузкам	В зависимости от глубины шва
Время полного схватывания	24 часа (для 2 мм толщины)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Твердость-А по Шору (по DIN 53505)	20
Сопротивление растяжению (по DIN 53504S3a) Через 7 дней при +23С	2,3 Н/ мм ²
Относительное удлинение при разрыве (по DIN 53504S3a) Через 7 дней при +23С	>1000%
Стойкость к УФ излучению	Отличная
Температура эксплуатации	От -20 °С до +70 °С
Классификация по ISO 11600 [^]	F-25-LV
Модуль упругости при +23С (ISO 8839)	0,32 Н/ мм ²
Модуль упругости при -20С (ISO 8839)	0,37 Н/ мм ²
Удлинение при эксплуатации (длительное)	Не более 25%



**MAPEI GROUP CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
(Quality, Environment and Safety)**

MAPEI S.p.A. - ITALY			MAPEI FINE ENST Pte Ltd		MAPEI S.p.A. - CZ ECH REP.
MAPEI FRANCE	RES EOH MAP ELAS - NORWAY	MAPEI KFT. - HUNGARY	MAPEI INC. - CANADA	MAPEI ARGENTINA S.A.	MAPEI BU BSE SA

www.mapel.com

ООО «ВнешСтройХим»

www.v-stroy.ru

406-11-2003