ТАБЛИЦА СТОЙКОСТИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ С KERAPOXY P				
				Конечное использование
				Промышленные полы
Химические вещества	Концентрация %	Лабораторные исследования	Постоянное (+20° C)	Единичное (+20° C)
Кислоты				
Уксусная кислота	2,5 5 10	+ + -	+ (+) -	+ + -
Соляная кислота	37	+	+	+
Хромовая кислота	20	-	-	-
Лимонная кислота	10	+	(+)	+
Муравьиная кислота	2,5 10	+ -	+ -	+ -
Молочная кислота	2,5 5 10	+ + (+)	+ (+) +	+ + (+)
Азотная кислота	25 50	+ -	(+) -	+ -
Фосфорная кислота	50 75	+ (+)	+ -	+ (+)
Серная кислота	1,5 50 96	+ + -	+ + -	+ + -
Дубильная кислота	10	+	+	+
Винная кислота	10	+	+	+
Щевелевая кислота	10	+	+	+
Щелочи				
Водный раствор амиака	25	+	+	+
Каустическая сода	50		+	+
Раствор гипохлорита натрия, активный хлор: активный хлор:	6,4 г/л 162 г/л	+ -	(+) -	+ -

Перманганата калия	5 10	+ (+)	(+) -	+ (+)
Гидрооксид калия	50	+	+	+
Натрий бисульфит	10	+	+	+
Нейтральные растворы при 20° С				
Гипосульфит натрия		+	+	+
Хлорид кальция		+	+	+
Хлорид железа		+	+	+
Хлорид натрия		+	+	+
Хромат натрия		+	+	+
Сахар		+	+	+
Сульфат алюминия		+	+	+
Масла и топлива				
Бензин, топливо		+	(+)	+
Скипидар		+	+	+
Дизельное топливо		+	+	+
Смолы нефти		+	+	+
Оливковое масло		(+)	(+)	(+)
Легкие фракции топливных масел		+	+	+
Бензин		+	+	+
Растворители				
Ацетон		-	-	-
Гликоль		+	+	+
Глицерин		+	+	+
Метилцеллозольв		-	-	-
Перхлорэтилен		-	-	-
Тетрахлорид углерода		(+)	-	(+)
Этанол		+	(+)	+

Трихлорэтилен		-	-	-
Хлороформ		-	-	-
Метиленхлорид		-	-	-
Тетрагидрофуран		-	-	-
Толуол		-	-	-
Сульфид углерода		(+)	-	(+)
Растворитель бензола		+	+	+
Бензол		-	-	-
Трихлорэтан		-	-	-
Ксилол		-	-	-
Хлорид ртути	5	+	+	+
Перекись водорода	1 10 25	+ + +	+ + (+)	+ + +
«+» отличная устойчивость, «(+)» хорошая устойчивость, «-» слабая устойчивость				