



# MAPEI

# Adesilex

# G20

**Двухкомпонентный полиуретановый  
клей низкой вязкости для  
резиновых, ПВХ покрытий и  
натурального линолеума**



#### НАЗНАЧЕНИЕ

• Используется в качестве клея для наружных и внутренних работ. Приклеивание таких типов покрытий, как резина, ПВХ, текстильные, иглопробивные покрытия, натуральный линолеум, полистирольные и полиуретановые панели, фибробетон, дерево, листовая сталь и пластик.  
• Для приклеивания синтетической армирующей сетки на изнаночную сторону керамической плитки для вентилируемого фасада.

#### Примеры использования

**Adesilex G20** применяется для приклеивания:  
• тонких резиновых напольных покрытий в рулонах и плитке;  
• полугибких гомогенных и гетерогенных ПВХ покрытий;  
• текстильных и иглопробивных напольных покрытий, предназначенных для наружных работ.

#### НА

• цементные стяжки, асфальт, невпитывающие гибкие или чувствительные к влажности поверхности (металлические листы, пластик, фибробетон, резина, ПВХ, дерево, существующая керамическая плитка).  
• сэндвич панели для сборных стен с элементами из гипскартона, дерева или изделий из него, алюминия, полиэстера и полиуретана, асбестоцемента, металлические листы, ПВХ и т.д.  
• как выравнивающий слой на бетон и асфальт перед укладкой ПВХ с **Adesilex G19**.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Adesilex G20** является двухкомпонентным клеем низкой вязкости, состоящим из полиуретанового полимера (компонент А) и специального отвердителя (компонент В).

При тщательном смешивании двух компонентов образуется пастообразный однородный раствор, который легко наносится с помощью зубчатого шпателя или валика.

**Adesilex G20** можно наносить только на горизонтальные поверхности.

**Adesilex G20** - это прочный клей с высокой эластичностью и силой сцепления, особенно рекомендуется для невпитывающих и чувствительных к влажности поверхностей. После затвердевания в течение примерно 24 часов исключительно за счет химической реакции и без усадки **Adesilex G20** образует эластичный слой, устойчивый к влаге, воде, температурным и

атмосферным воздействиям, обладающий высокими адгезионными характеристиками практически ко всем общепринятым в строительстве основаниям.

#### РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не использовать на основаниях, подверженных капиллярному подъему влаги (всегда укладывайте паронепроницаемую мембрану между опорным основанием и стяжкой).
- Не использовать на влажном бетоне.
- Не использовать на свежем асфальте (выждать не менее 20 дней).
- Не использовать на битумных поверхностях, из которых может выделяться масло.
- Не использовать **Adesilex G20** при температуре ниже +10°C или выше +30°C.
- Не использовать на искривленных поверхностях или на лестницах, если напольное покрытие не может сохранить полный контакт с основанием до схватывания клея (используйте **Adesilex VZ**, **Adesilex LP** или **Ultrabond Aqua Contact** двойного нанесения).

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

##### Подготовка основания

Основание должно абсолютно сухим, ровным, устойчивым к сжатию и растяжению, очищенным от пыли, свободных частиц, трещин, краски, воска, масла, ржавчины, следов гипса и других веществ, препятствующих адгезии.

Необходимо соблюдать все нормативные акты по подготовке основания.

Остаточная влажность: для цементного основания - максимум 2-2,5%, для гипсовых или ангидритных оснований - максимум 0,5%.

Важно обеспечить отсутствие капиллярного подъема влаги.

Плавающие стяжки поверх слоев изоляции и стяжки, уложенные непосредственно на основание, должны быть изолированы паронепроницаемым барьером. Если необходимо произвести ремонт трещин, упрочнение стяжки, укладку быстротвердеющей стяжки или выравнивание неровных стяжек, обратитесь к разделу каталога MAPEI по материалам для подготовки основания, или в отдел технической поддержки компании MAPEI.

При работе на открытых площадках (например, стадионы) поверхность может быть выровнена с помощью состава **Planicrete**, смешанного с песком

нужной фракции и цементом, или с помощью **Adesilex P4**.

Для открытых площадок с асфальтовой поверхностью используйте **Adesilex G20** с добавлением 25-30% чистого, сухого песка. Нанесите **Adesilex G20** сразу же после того, как выравнивающий слой готов к пешим нагрузкам.

#### Акклиматизация

Перед началом укладки, удостоверьтесь, что клей, напольное или настенное покрытие, а также основание акклиматизированы до предписанной температуры. Напольное и настенное покрытие должно быть освобождено от упаковки за несколько часов до укладки; рулоны должны быть свободно разложены, или, как минимум расправлены, чтобы снизить напряжения, вызванные упаковкой.

#### Смешивание

Два компонента клея **Adesilex G20** поставляются в заранее дозированных пропорциях:

Компонент А: 9,4 долей по весу;

Компонент В: 0,6 долей по весу.

Смешивание должно выполняться с помощью механического миксера до получения однородной пасты. Время схватывания и жизнеспособность тесно связаны с температурой окружающей среды (см. Таблицу).

Не использовать при температуре ниже +10°C, так как время схватывания будет слишком большим.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Пропорция смолы (компонент А) и катализатора (компонент В) строго задана. Любые изменения дозировки ухудшают ретикуляцию клея.**

#### Нанесение клея

Выбор инструмента (шпатель или валик) зависит от типа основания и напольного покрытия (следуйте инструкциям изготовителя напольного покрытия). Равномерно нанесите клей на такую часть поверхности пола, на которую можно будет уложить напольное покрытие в течение примерно 60 минут (время может варьироваться в зависимости от окружающей температуры и температуры основания).

#### Укладка покрытий

Следуйте указаниям производителя напольных

покрытий.

Напольное покрытие в рулонах или плитке должно монтироваться на свеженанесенный слой клея **Adesilex G20** в течение 1 часа при температуре +23°C. После чего необходимо разгладить покрытие от центра к краям для обеспечения полного контакта с основанием и удаления пузырей воздуха. В случае неровностей напольного покрытия, деформированные участки, соединения и кромки должны быть прижаты (мешками с песком или иным способом), пока клей **Adesilex G20** не высохнет (от 12 до 24 часов). Особую осторожность следует соблюдать при укладке покрытий на улице при высоких температурах или больших перепадах температур (укладку следует производить в самое прохладное время дня). Напольное покрытие, приклеенное с помощью **Adesilex G20**, может выдержать невысокие пешие нагрузки приблизительно через 12-24 часа. Для окончательного схватывания требуется примерно 3 дня при температуре окружающей среды +23°C.

**Время схватывания клея Adesilex G20 при различных температурах:**

Температура в °C	30	25	20	15	10	5	
Часы		4	6	10	12	20	36

#### РАСХОД

Расход составляет приблизительно: от 0.35 до 0.5 кг/м<sup>2</sup>.

#### Очистка

Напольное покрытие, инструменты, руки и одежда могут быть очищены от **Adesilex G20** с помощью спирта до того, как произошла реакция отверждения. После отверждения клей может быть удален механически или с помощью **Pulicol 2000**.

#### Цвета

**Adesilex G20** стандартно поставляется бежевого цвета. По заказу могут поставляться другие цвета (минимум 600 кг).

#### УПАКОВКА

**Adesilex G20** поставляется в пластиковых ведрах по 10 кг и 5 кг.

#### СРОК ХРАНЕНИЯ

При нормальных условиях хранения и в оригинальной ненарушенной упаковке **Adesilex G20** сохраняет свои свойства в течение не менее чем 24 месяцев.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И НАНЕСЕНИИ

Компонент А клея **Adesilex G20** является раздражителем для глаз и кожи. Компонент

В клея является едким веществом. Оба компонента при контакте с кожей могут вызвать раздражение. Используйте защитную одежду, соответствующие перчатки и защищайте глаза и лицо. При попадании в глаза или на кожу, немедленно промойте водой и обратитесь к врачу. Применяйте в хорошо вентилируемых помещениях. За более подробной информацией обратитесь к Паспорту безопасности материала.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем*

*широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.*

**По запросу предоставляется информация относительно данного продукта.**

**Компания MAPEI дает гарантию на то, что качество ее продуктов является неизменным.**

**Референции на данный материал находятся на сайте компании MAPEI [www.mapei.com](http://www.mapei.com) или [www.mapei.ua](http://www.mapei.ua)**

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

##### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

	Компонент А	Компонент В
<b>Консистенция:</b>	густая паста	жидкость
<b>Цвет:</b>	бежевый	прозрачный
<b>Удельный вес (г/см<sup>3</sup>):</b>	1.45	0.95
<b>Содержание твердых веществ (%):</b>	97	100
<b>Вязкость по Брукфилду (мПа*с):</b>	70 000 (ротатор 7-10 об/мин)	30 (ротатор 1-50 об/мин)
<b>Срок хранения:</b>	В закрытой оригинальной упаковке <b>Adesilex G20</b> может храниться не менее 24 месяцев. Отвердитель (компонент В) должен храниться в отапливаемых помещениях, чтобы избежать кристаллизации при низких температурах. В случае кристаллизации необходимо прогреть материал на водяной бане.	
<b>Класс опасности согласно Директивы 1999/45/ЕС:</b>	раздражающий	едкий, опасный для окружающей среды
	Перед применением прочитайте параграф "Инструкция безопасности при подготовке и нанесении материала", информацией на упаковке и Листе безопасности.	
<b>Таможенный код:</b>	3506 99 00	

##### ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и относительной влажности 50%)

<b>Пропорция замеса:</b>	Компонент А : Компонент В = 94:6
<b>Вязкость по Брукфилду (мПа*с):</b>	30.000 (ротатор 7-10 об/мин)
<b>Плотность смеси (г/см<sup>3</sup>):</b>	1.43
<b>Жизнеспособность смеси:</b>	40-50 минут
<b>Допустимая температура укладки:</b>	от +10°C до +30°C
<b>Открытое время:</b>	1 час
<b>Время корректировки:</b>	90 минут
<b>Время начального схватывания:</b>	9 часов
<b>Время окончательного схватывания:</b>	10 часов
<b>Допустимы пешие нагрузки:</b>	через 12-24 часов
<b>Ввод в эксплуатацию:</b>	через 3 дня

##### ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Устойчивость к влажности:</b>	отличная
<b>Устойчивость к старению:</b>	отличная
<b>Устойчивость к растворителям и маслам:</b>	хорошая
<b>Устойчивость к кислотам и щелочам:</b>	хорошая
<b>Температура эксплуатации:</b>	от -40°C до +100°C
<b>Эластичность:</b>	присутствует
<b>Тест на клейкость PEEL 90° в соответствии с нормой EN1372 после 14 дней при +23°C (Н/мм):</b>	резина: > 4 (повреждение покрытия) ПВХ: > 4 (повреждение покрытия)

#### МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Официальный дистрибьютор:

