



Ероху Speed

Ускоритель для эпоксидных грунтовок без содержания растворителей



НАЗНАЧЕНИЕ

Ероху Speed – эффективный активатор реакции для эпоксидных грунтовок. Особенно рекомендуется для тех случаев, когда время простоя завода ограниченное и/или низкие температуры ($+5 \div 10^\circ\text{C}$) требуют более быстрой укладки.

Примеры использования

- Ускоритель для растворов эпоксидных вяжущих, которые применяются для крепления и анкерного соединения.
- Ускоритель для улучшения адгезии эпоксидных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ероху Speed – специальная жидкая добавка без содержания растворителей, разработанная специально научно-исследовательскими лабораториями MAPEI. В сочетании с грунтовками и вяжущими на эпоксидной основе материал активирует катализирующую реакцию и уменьшает время, необходимое для укладки. Это свойство становится особо преимущественным, когда необходимо сократить к минимуму время простоя или ускорить реакцию отвердевания из-за низких температур (около $+5 \div 10^\circ\text{C}$).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не используйте **Ероху Speed**:

- для финишных материалов, поскольку материал имеет отрицательное влияние на старение поверхности, а также ускоряет ее пожелтение.

НАЗНАЧЕНИЕ

Добавляйте **Ероху Speed** в соотношении 2-3% от общего веса используемого эпоксидного вяжущего (A+B).

РАСХОД

2-3% от общего веса используемого эпоксидного вяжущего (A+B).

УПАКОВКА

5 кг пластиковые ведра.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения **Ероху Speed** составляет 24 месяца в оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре минимум $+5^\circ\text{C}$.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Ероху Speed – коррозионное вещество и может вызвать ожоги. Кроме этого, материал может вызвать аллергическую реакцию при контакте с кожей у предрасположенных к такой реакции людей. При нанесении материала рекомендуется использовать защитные перчатки, очки, а также придерживаться стандартных мер предосторожности при работе с материалами строительной химии. При контакте с глазами или кожей промойте пораженный участок обильным количеством чистой воды и обратитесь к врачу.

Кроме этого, **Ероху Speed** опасный для водных организмов. Не утилизируйте материал в окружающей среде.

Ероху Speed



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Цвет отвердителя:	янтарный
Внешний вид:	жидкость
Плотность (г/см ³):	0,97
Вязкость при +23°C (мПа•с):	200
pH:	щелочной

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ (при +10°C)

Время удобоукладываемости Primer SN + 3% Ероху Speed:	15 минут
Время пленкообразования Primer SN + 3% Ероху Speed:	4 часа
Готовность к легким пешим нагрузкам Primer SN + 3% Ероху Speed:	16 часов
Время удобоукладываемости Marefloor I 900 + 3% Ероху Speed:	15 минут
Время пленкообразования Marefloor I 900 + 3% Ероху Speed:	4 часа
Готовность к легким пешим нагрузкам Marefloor I 900 + 3% Ероху Speed:	14 часов

Более подробная информация о безопасном использовании данного материала содержится в последней версии Паспорта Безопасности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо

убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

Всегда обращайтесь внимание на изменения, которые могут быть в последней обновленной версии технической карты, доступной на нашем сайте www.mapei.com

Референции по данным продуктам предоставляются по запросу и доступны на сайте www.mapei.com

 **MAPEI**[®]
СТРОЯ БУДУЩЕЕ