



Lamposilex

**Гидравлическое вяжущее
сверхбыстрого схватывания и
отвердевания для остановки
водных течей**



НАЗНАЧЕНИЕ

Мгновенное блокирование течей воды, включая течи под давлением.

Примеры использования

- Блокирование течей воды в подвалах, подземных переходах и конструкциях ниже уровня земли в общем.
- Блокирование течей воды из наземных резервуаров.
- Гидроизоляционная герметизация жестких швов между перекрытием и стенами.
- Гидроизоляционная герметизация трещин и пробоин.
- Восстановление раствором влажных кирпичных кладок, перед обустройством гидроизоляции **Idrosilex Pronto**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Lamposilex - порошкообразное предварительно смешанное вяжущее на основе специального цемента и специальных добавок согласно формулы, разработанной Научно-исследовательскими лабораториями MAPEI. **Lamposilex** не содержит хлоридов.

Lamposilex, после затворения водой, образует пластично-тиксотропный раствор, который легко наносится на вертикальные поверхности не требуя опалубки.

Lamposilex - материал быстрого схватывания (приблизительно 1 минута и 30 секунд при +20°C) и после отвердевания приобретает следующие

характеристики:

- очень высокая механическая прочность на сжатие и изгиб уже через 30 минут;
- гидроизоляция и стойкость к воздействию воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не добавляйте в **Lamposilex** известь, гипс или цемент.
- Не оставляйте упаковку с **Lamposilex** под прямыми солнечными лучами непосредственно перед применением.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка основания

Блокирование течей воды

- Расширьте трещину или полости таким образом, чтобы более широкая часть была снаружи. Минимальный размер заполняемой полости должен составлять приблизительно 2 см в ширину и 2 см в глубину.

- Удалите все плохо закрепленные частицы из заполняемой полости.

Гидроизоляционная герметизация жестких швов

- Удалите из основания все отслоившиеся или плохо закрепленные частицы и очистите поверхность воздухом под давлением.
- Увлажните основание водой.

Перед герметизацией подождите, пока избыточная вода на поверхности испарится. Для облегчения удаления избыточной влаги с поверхности основания, при необходимости используйте воздух под давлением

или губку; оптимальные условия достигаются при увлажненном основании и сухой поверхности.

Нанесение смеси

- **Блокирование протечек воды** Сформируйте руками из **Lamposilex** пробку, подождите несколько секунд, пока смесь не начнет схватываться, и вдавите материал в трещину или пробоину; удерживайте такое давление до полного схватывания материала, приблизительно 2-3 минуты.

После этого отрежьте остатки материала с помощью тонкого троса или абразивного диска. В случае множественных течей начинайте нанесение **Lamposilex** с верху вниз.

- **Гидроизоляционная герметизация жестких швов**

Наносите смесь **Lamposilex** с помощью кельмы или шпателя сразу же после затворения. Поддерживайте основание увлажненным в течение первых 15-20 минут.

Нормы предосторожности во время подготовки и применения **Lamposilex**

- Никаких особых предосторожностей при температуре +20°C придерживаться не надо. В теплую погоду рекомендуется не оставлять материал под воздействием прямых солнечных лучей и для подготовки смеси затворять его очень холодной водой.
- При низких температурах материал необходимо затворять водой, температура которой составляет +20°C и хранить материал в отапливаемых помещениях, иначе начало схватывания

и отвердевания будут замедленны.

РАСХОД

1,8 кг Lamposilex на dm^3 заполняемой полости.

Очистка

Еще неотвердевший Lamposilex смывается водой. После схватывания очистка может быть выполнена только механическим путем.

УПАКОВКА

Продукт поставляется в ведрах по 5 кг.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения Lamposilex составляет 12 месяцев в сухом месте.

Материал соответствует требованиям Директивы 2003/53/ЕС.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И НАНЕСЕНИИ

Lamposilex содержит цемент, который в контакте с влагой на теле человека может вызвать раздражающую щелочную реакцию и алергию у людей, предрасположенных к этому. Во время применения материала рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. Дополнительная информация указана в Листе безопасности продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется информация относительно данного продукта. Компания MAPEI даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным. Референции на данный материал находятся на сайте Мареи и www.mapei.it или www.mapei.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	тонкий порошок
Цвет:	серый
Объемная масса (кг/ m^3):	1100
Сухой остаток:	100
Срок хранения:	12 месяцев в герметичной упаковке в сухом помещении

Классификация рисков в соответствии с ЕС 99/45:

раздражающие действие.
Перед применением ознакомьтесь с параграфом «Инструкция безопасности при работе с материалом», информацией на упаковке и паспорте безопасности на данный материал

Таможенный код: 2523 90 90

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C и 50% относительной влажности)

Цвет смеси:	серый
Норма смешивания по весу:	100 г Lamposilex на 28 гр воды
Норма смешивания по объему:	2,5 части Lamposilex на 1 часть воды
Консистенция смеси:	пластичная
pH смеси:	12,8
Минимальная температура применения:	от +5°C
Рабочее время смеси при +20°C:	приблизительно 1 минута

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические характеристики согласно EN 198/1:	Lamposilex смешивается с 28% воды
Прочность на изгиб ($\text{Н}/\text{мм}^2$):	
- через 30 минут:	3
- через 1 час:	4
- через 3 часа:	4
- через 24 часа:	5
- через 7 дней:	8
- через 28 дней:	9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

Прочность на сжатие ($\text{Н}/\text{мм}^2$):	
- через 30 минут:	17
- через 1 час:	20
- через 3 часа:	24
- через 24 часа:	32
- через 7 дней:	44
- через 28 дней:	46

Официальный дистрибутор:

