



Polydren PP

Нетканый геотекстиль, для использования в качестве компенсационного, выравнивающего, защитного и фильтрующего слоя

ОПИСАНИЕ

Polydren PP - это 100% полипропиленовый нетканый геотекстиль, изготовленный иглопробивным и термоскрепленным способом.

Polydren PP производится в соответствии со стандартами EN 13249, EN 13254, EN 13250, EN 13255, EN 13251, EN 13256, EN 13252, EN 13257, EN13253, EN 13265.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Нетканый геотекстиль применяется в качестве компенсационного, выравнивающего, защитного и фильтрующего слоя.

УПАКОВКА

Рулоны 2,0 x 50,0 м (Polydren PP 300)
Рулоны 2,0 x 50,0 м (Polydren PP 400)
Рулоны 2,0 x 50,0 м (Polydren PP 500)
Рулоны 2,0 x 25,0 м (Polydren PP 800)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в горизонтальном положении, в сухом месте, защищая от солнца и плохих погодных явлений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Polydren PP не считается опасным продуктом согласно действующим нормам и принципам классификации товаров и веществ.

Паспорт безопасности не обязателен для покупки, перевозки и применения.

Polydren PP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Продукт	100% полипропиленовый нетканый геотекстиль, изготовленный иглопробивным и термоскрепленным способом			
Цвет	Многоцветный с преобладанием коричнево-голубого цвета с преобладанием коричневого			
ХАРАКТЕРИСТИКИ	POLYDREN PP 300	POLYDREN PP 400	POLYDREN PP 500	POLYDREN PP 800
EN ISO 9864 Вес на единицу площади (г/м ²)	300 (-10%)	400 (-10%)	500 (-10%)	800 (-10%)
EN ISO 10319 Средняя прочность на растяжение * (кН/м)	7 (-13%)	9,5 (-13%)	12 (-13%)	18 (-13%)
EN ISO 10319 Среднее относительное удлинение в момент максимальной нагрузки* (%)	> 50	> 50	> 50	> 50
EN ISO 12236 Сопrotивление к статическим проколам CBR (N)	1000 (-10%)	1250 (-10%)	1500 (-10%)	2800 (-10%)
EN ISO 11058 Нормальный водяной поток по плоскости (л/м ² с)	40 (-30%)	34 (-30%)	28 (-30%)	28 (-30%)
EN ISO 12956 Характерный размер отверстия (μм)	60 (±30%)	60 (±30%)	60 (±30%)	60 (±30%)
EN ISO 9863-1 Толщина (мм)	1,7 (±20%)	2,2 (±20%)	2,7 (±20%)	4,8 (±20%)
Минимальная долговечность ожидается 25 лет на натуральных основаниях с 4pH<math><9</math> и темп. земли <math><25^{\circ}C</math> Должен быть покрыт в день монтажа				
* Среднее значение направление обработки и поперечное направление				

Мы оставляем за собой право изменять без предварительного уведомления характеристики нашей продукции, постоянно улучшая их.

 **MAPEI**
www.mapei.ua

материалы линии MAPEPLAN произведены:



ООО "МАПЕИ УКРАИНА"

Украина, 02002, г. Киев, ул. М.Расковой, 13, 5-й этаж
Тел. +38 (044) 221-15-01/02/03/04, Факс +38 (044) 393-14-52/53 - www.mapei.ua - office@mapei.ua