

Ultracoat Soft Touch Base



Однокомпонентная быстросохнущая грунтовка на водной основе для подготовки деревянных полов перед нанесением **Ultracoat Soft Touch Finish**. Материал характеризуется низким выделением летучих органических соединений и не содержит N-метилпирролидона.

НАЗНАЧЕНИЕ

Подготовка массивных или предварительно шлифованных деревянных полов и полов, требующих ремонта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultracoat Soft Touch Base - однокомпонентная быстросохнущая грунтовка на водной основе, которая характеризуется отличными кроющими способностями, быстрым высыханием, легкой полировкой и нанесением, что снижает вероятность образования наплывов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте **Ultracoat Soft Touch Base** при температуре ниже +10°C.
- Не используйте материал снаружи помещений.
- Перед нанесением акклиматизируйте материал к температуре помещения, где он будет наноситься.
- Используйте только чистые емкости и инструменты.
- Не выливайте оставшуюся жидкость обратно в оригинальную канистру.
- При высоких температурах рекомендуется разбавлять материал до 10% водой или **Ultracoat EI**.

Защищайте от мороза.

Во время транспортировки при низких температурах используйте транспортные средства с терморегулируемыми блоками.

Подготовка основания

Отшлифуйте деревянные напольные покрытия с помощью крупно- или среднезернистой наждачной бумаги и удалите все следы пыли промышленным пылесосом. Заполните трещины и неровности в

поверхности с помощью **Ultracoat Aqua Plus** или **Ultracoat Binder**, следуя инструкциям, содержащимся в соответствующих технических картах.

Удалите все следы пыли после полировки.

Приготовление материала

Встряхните хорошо канистру, чтоб материал тщательно перемешался. Грунтовку можно разбавить до 10% чистой водой или **Ultracoat EI** (Норма 2004/42/ЕЕС).

Нанесение материала

Нанесите щеткой или валиком достаточное количество материала (80/100 г/м²) ровным слоем по всей поверхности. Начинайте нанесение грунтовки в направлении, противоположном укладке напольного покрытия, но завершить нанесение материала необходимо в том же направлении, в котором укладывался пол. Через 2 часа отполируйте поверхность с помощью диска **Ultracoat SR 180/220** и нанесите **Ultracoat Soft Touch Finish**, следуя инструкциям в технической карте. Если материал распыляется, при необходимости, его можно разбавить до 10% водой.

Очистка

Свежие остатки **Ultracoat Soft Touch Base** с инструментов можно очистить водой. Отвердевший материал можно удалить только механическим способом.

РАСХОД

80-100 г/м².

УПАКОВКА

5 л канистры (2x5 л коробки).

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом помещении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МАТЕРИАЛОМ

Ultracoat Soft Touch Base не содержит опасных веществ в соответствии с Европейской классификацией смесей. Во время работы с материалом рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и придерживаться стандартных мер безопасности при работе с материалами строительной химии. За более детальной информацией о безопасном использовании продукта обращайтесь к действующему Паспорту безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

Пожалуйста, ознакомьтесь с последней версией технической карты, доступной на нашем сайте www.mapei.com. Референции на данный материал доступны по запросу или находятся на сайте www.mapei.com.

**МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Консистенция:	жидкость
Цвет:	молочный
Плотность (г/см ³):	1,025
Вязкость (воронка Форда №3):	45 секунд

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ (при +23°C и отн. вл. 50%)

Максимально допустимое разбавление (Норма 2004/42/ЕСС):	10% чистой воды или Ultracoat EI
Полировка:	через 2 часа

Официальный дистрибьютор:

