



Ultracoat Universal Base

Однокомпонентный, быстрый, вододисперсионный базовый слой для деревянных покрытий с очень низким уровнем выбросов летучих органических соединений (VOC) и без НМП

НАЗНАЧЕНИЕ

Для подготовки традиционных и предварительно отшлифованных деревянных полов и полов требующих ремонта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultracoat Universal Base -

однокомпонентная, быстрая грунтовка на водной основе, которая характеризуется высокими изоляционными и покрывающими свойствами, легко шлифуется, легко наносится и чрезвычайно быстро высыхает. Минимизирует вероятность повторного нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- При покрытии экзотических пород дерева или дерева с высоким содержанием смол, мы рекомендуем провести предварительный тест на небольшом участке или использовать **Ultracoat P920 2K** либо **Ultracoat P920 S-T**.
- Не используйте **Ultracoat Universal Base** при температуре ниже +10° С.
- Не применяйте снаружи помещения.
- Перед использованием, акклиматизируйте продукт к температуре помещения, где он применяется.
- Используйте только чистые емкости и инструменты.
- Не помещайте остатки продукта обратно в оригинальную упаковку.
- При высоких температурах окружающей среды, мы рекомендуем

разбавлять продукт 10% воды или **Ultracoat EL**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Отшлифуйте деревянный пол крупно- и среднезернистой наждачной бумагой и уберите пыль пылесосом. Затрите трещины и неровности поверхности с помощью **Ultracoat Acqua Plus** или **Ultracoat LS**, в соответствии с инструкцией, содержащейся в техническом описании продукта. Удалите все следы пыли после шлифовки.

Подготовка продукта

Встряхните продукт для тщательного смешивания. Продукт может быть разбавлен на 10% чистой водой либо **Ultracoat EL** (Директива ЕС 2004/42).

Применение продукта

Ultracoat Universal Base наносится кистью или валиком (**Ultracoat Roller Plus**).

Нанесение в два слоя

Нанесение двухкомпонентного лака на водной основе в качестве финишного покрытия. Нанесите слой **Ultracoat Universal Base** кистью или валиком (**Ultracoat Roller Plus**). Через 2 часа отшлифуйте поверхность сеткой **Ultracoat SR 180/220**, тщательно удалите всю пыль и нанесите слой двухкомпонентного лака на водной основе (например, **Ultracoat P925**) кистью или валиком (**Ultracoat Roller Plus**).

Нанесение в три слоя

Нанесение однокомпонентного лака на водной основе в качестве финишного покрытия. Нанесите слой **Ultracoat Universal Base** кистью или валиком (**Ultracoat Roller Plus**). Через 2 часа отшлифуйте поверхность сеткой **Ultracoat SR 180/220**, тщательно удалите всю пыль и нанесите слой однокомпонентного лака на водной основе (например, **Ultracoat P125**) кистью или валиком (**Ultracoat Roller Plus**).

Через 2 часа (но не позднее 5 часов) нанесите второй слой **Ultracoat P915**.

Очистка

Остатки **Ultracoat Universal Base** удаляются с инструмента водой пока продукт еще свежий. Как только он затвердеет, продукт можно будет удалить только механически.

РАСХОД

80-100 г/м² на слой.

УПАКОВКА

5-ти литровые канистры.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной, герметичной упаковке в сухом месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Ultracoat Universal Base не считается опасным в соответствии с

действующими нормами и правилами, которые касаются классификации смесей. При этом, однако, рекомендуется использовать перчатки, защитные очки и принимать обычные меры предосторожности при обращении с химическими продуктами. Для дальнейшей и полной информации о безопасности использования наших продуктов, пожалуйста, обратитесь к нашей последней версии Паспорта безопасности.

**МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для

определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

Все соответствующие справки по материалу доступны по запросу и с www.mapei.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	жидкость
Цвет:	прозрачный
Плотность (кг/м ³):	1,020
Срок хранения:	12 месяцев
Опасность для здоровья согласно ЕС 1999/45:	сразу Перед использованием ознакомьтесь с параграфом “Указания по безопасной подготовке и применению”, информацией на упаковке и паспорте безопасности
Таможенный код:	3209 10 00

Характеристика применения (при 23°C и 50% R.H.)

Максимально допустимый коэффициент разбавленности (Dir. EC 2004/42):	10% с чистой водой или Ultracoat EL
Шлифовка:	после 2 часов
Лакировка без шлифовки (для нанесение в 3 слоя):	через 2 часа, но не позднее 5 часов