

Mape-Mosaic

Декоративна штукатурка для облаштування тонкошарового декоративного та захисного покриття

ДЕКОРАТИВНА ТА ЗАХИСНА СТІЙКА ДО ПОШКОДЖЕНЬ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Готова до використання штукатурка на основі силіконово-акрилових смол з кольоровим кварцовим наповнювачем, що надає матеріалу унікальної кольорової композиції. Для нанесення всередині та зовні приміщень.

Деякі приклади використання

- Штукатурне фінішне покриття в системі Mapetherm®;
- Декоративне фінішне покриття для мінеральних основ, наприклад:
 - Бетон;
 - Традиційні штукатурки (цементні, цементно-вапняні або на гіпсовій основі);
 - Гіпсові штукатурки та гіпсокартонні плити.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Після висихання, штукатурка **Mape-Mosaic** характеризується високою механічною міцністю. **Mape-Mosaic** рекомендується зокрема для влаштування цокольних частин фасадів, підпірних стін, колон та інших архітектурних елементів, що піддаються великим механічним навантаженням, наприклад, пішохідні зони та коридори. **Mape-Mosaic** стійкий до водоростей та цвілі за технологією BioBlock®.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Наносити на сухі та добре витримані основи.
- Наносити при температурі від +5°C до +30°C.
- Наносити при відносній вологості нижче 85%.
- Не наносити у дощову або вітряну погоду та на фасади, що піддаються прямим сонячним променям.

- Утримуйте робочу зону безпечною, використовуючи сітку під час нанесення та твердіння матеріалу.
- Зверніться до розділу «Інструкції з техніки безпеки при приготуванні та нанесенні».

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕННЯ

Підготовка основи

Поверхня під оштукатурювання повинна бути добре скріпленою, міцною, чистою та сухою. Поверхня має бути рівною, вільною від слідів пилу, мастил, старих шарів фарби та інших покриттів, які можуть негативно вплинути на адгезію. Рекомендується помити старі штукатурки водою. Свіжі шари штукатурки або відремонтовані ділянки повинні мати гарну адгезію та бути добре витриманими. Наявні тріщини в основі необхідно відремонтувати за допомогою розчинів з лінійки **Mapetherm**. На основу слід спочатку нанести шар ґрунтувальної фарби **Quarzolite Base Coat** або **Universal Base Coat**, що має колір, подібний до штукатурки, мінімум за 12-24 години перед нанесенням покриття з **Mape-Mosaic**. **Mape-Mosaic** може наноситись безпосередньо на неабсорбуючі основи, вкриті рівномірним шаром добре скріпленої фарби. Перед нанесенням **Mape-Mosaic**, рекомендується захистити усі конструктивні елементи будівлі: віконні рами, поверхню плитки тощо.

Приготування матеріалу

Mape-Mosaic – готовий до використання, але обов'язково має бути перемішаний за допомогою міксеру на низьких обертах, до отримання однорідного розчину. Перемішування має тривати не довше 2 хвилини, тому що надто довгий час та інтенсивність перемішування можуть призвести до зміни кольору наповнювача та втягування повітря у розчин.

Нанесення на матеріалу

Нанесіть **Mape-Mosaic** шаром завтовшки з розмір наповнювача за допомогою гладкого шпателя з нержавіючої сталі. Розгладжування матеріалу на поверхні проводити у напрямку нанесення до отримання рівної, однорідної поверхні. Шари нанесення (у межах одного циклу) слід наносити та вирівнювати, не змінюючи інструменту та напрямку нанесення. Нанесення на окремі поверхні виконувати без перерв, суцільним шаром. Поверхні, на які наноситься матеріал, мають поєднуватись поки матеріал вологий. Діапазон температур нанесення та висихання матеріалу від +5°C до +30°C, а відносна вологість не повинна перевищувати 85%. Не наносити матеріал під час вітряної погоди або якщо поверхні знаходяться під прямими сонячними променями. Захищати поверхні зі свіжонанесеним матеріалом від дощу до повного його твердіння.

ОЧИЩЕННЯ

Інструменти, що використовуються для нанесення, можуть бути очищені водою поки **Mape-Mosaic** ще свіжий.

ВИТРАТИ

Mape-Mosaic 1,2 мм: приблизно 3,5 г/м².

Mape-Mosaic 1,6 мм: приблизно 4,5 г/м².

На витрати значно впливають шорсткість основи, рівень кваліфікації виконавців робіт, погодні умови тощо.

УПАКОВКА

Mape-Mosaic постачається у 20 кг пластикових відрах.

ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці за умови зберігання в сухому приміщенні, подалі від джерел тепла, при температурі від +5°C до +30°C.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ ТА НАНЕСЕННІ

Mape-Mosaic є небезпечними для водної флори і фауни. Не викидайте матеріал у навколишнє середовище. При нанесенні матеріалу рекомендується одягати захисні рукавички і захисні окуляри та виконувати звичайні запобіжні заходи щодо поводження з хімікатами. У разі потрапляння матеріалу в очі або на шкіру, негайно промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря. Якщо матеріал наноситься в закритих приміщеннях, переконайтесь, що приміщення добре провітрюється.

Більш детальна інформація про безпечне використання даного матеріалу міститься в останній версії Паспорту Безпеки.

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду по роботі з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно

переконалися в його відповідності передбачуваному виду робіт, приймаючи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані з застосуванням цього матеріалу.

Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com

Референції по даному продукту надаються за запитом та знаходяться на сайті www.mapei.com

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типові значення) | |
|---|--|
| ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ | |
| Консистенція: | паста |
| Колір: | відповідно до діапазону кольорів виробника або згідно з вибором клієнта |
| Насипна щільність: | 1,8 г/см ³ |
| Зберігання: | 24 місяці в оригінальній упаковці в сухому місці |
| Шкідливий вплив згідно з постановою 1999/45/СЕ: | ні |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННЯ (при +23°C та відносній вологості 50%) | |
| Приготування матеріалу: | готовий для використання |
| Процес змішування: | змішувати протягом нетривалого часу – до 2 хвилин |
| Інструменти для нанесення матеріалу: | гладкий шпатель з нержавіючої сталі |
| Діапазон температур нанесення: | від +5°C до +30°C |
| Витрати: | 1,2 мм: приблизно 3,5 кг/м ² 1,6 мм: приблизно 4,5 кг/м ² |
| Час висихання: | мінімум 48 годин на відкритому повітрі |
| КІНЦЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗГІДНО З СЕ МАРКУВАННЯМ ТА EN 15824 – ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ШТУКАТУРОК НА | |

ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ В'ЯЖУЧИХ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

| | |
|--|--|
| Проникність для водяної пари згідно з EN ISO 7783: | V2 |
| Водопоглинання згідно з EN 1062-3: | W2 |
| Міцність на адгезію згідно з EN 1542: | $\geq 0,3$ МПа |
| Зносостійкість згідно з EN 13687-3: | $\geq 0,3$ МПа |
| Коефіцієнт теплопровідності згідно з EN 1745: | 0,82 Вт/мК (значення, показані в таблиці; P=50%) |
| Клас вогнестійкості згідно з EN 13501-1: | клас B-s1, d0 |
| Безпека матеріалу: | зверніться до MSDS |

Рекомендовані кольори ґрунтувальних фарб

| Код Mape-Mosaic | Колір ґрунтувальних фарб |
|------------------------|--------------------------|
| 8701 | 1049 |
| 8702 | 1049 |
| 8703 | 1049 |
| 8704 | 1049 |
| 8705 | 0000 |
| 8706 | 0000 |
| 8707 | 1153 |
| 8708 | 1153 |
| 8709 | 1153 |
| 8710 | 1153 |
| 8711 | 1078 |
| 8712 | 1078 |

| | |
|------|------|
| 8713 | 1078 |
| 8714 | 1078 |
| 8715 | 1078 |
| 8716 | 1077 |
| 8717 | 1077 |
| 8718 | 1077 |
| 8719 | 1078 |
| 8720 | 1180 |
| 8721 | 1180 |
| 8722 | 1180 |
| 8723 | 1180 |
| 8724 | 1049 |
| 8725 | 1201 |
| 8726 | 1201 |
| 8727 | 1084 |
| 8728 | 1084 |
| 8729 | 1169 |
| 8730 | 1169 |
| 8731 | 1005 |
| 8732 | 1005 |
| 8733 | 1005 |
| 8734 | 1005 |
| 8735 | 0000 |
| 8736 | 0000 |
| 8737 | 1290 |
| 8738 | 1290 |

| | |
|------|------|
| 8739 | 0000 |
| 8740 | 0000 |
| 8741 | 1244 |
| 8742 | 1252 |

Фото

- Приклад нанесення **Mape-Mosaic** на фасад
- Приклад нанесення **Mape-Mosaic** у коридорі
- **Mape-Mosaic** в якості фінішного покриття на мармурових сходах