

Silancolor Tonachino

Вододисперсионная
паропроницаемая гидрофобная
силиконовая штукатурка для
фасадов, наносится шпателем.



НАЗНАЧЕНИЕ

Финишное покрытие с эффектом «барашка» на основе силиконовых смол для декорирования и защиты стен внутри и снаружи помещений. Также подходит для помещений, где необходима высокая паропроницаемость и водонепроницаемость.

Примеры использования

- Декоративное покрытие всех типов цементных или известковых штукатурок.
- Декоративное покрытие штукатурок на основе **Mape-Antique**.
- Декоративное покрытие осушающих штукатурок.
- Декоративное покрытие окрашенных стен (после соответствующей обработки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Silancolor Tonachino – декоративное покрытие на основе силиконовых смол, которое имеет преимущества традиционных минеральных (высокая паропроницаемость) и синтетических штукатурок (равномерный тон цвета, высокая адгезия к хорошо закрепленным ранее нанесенным краскам, возможность получить широкую гамму цветов). Благодаря специально разработанной формуле, покрытия с **Silancolor Tonachino** обеспечивает высокую паропроницаемость и

гидрофобность.

В отличие от обычных синтетических штукатурок, специальные свойства силиконовых смол, которые входят в состав **Silancolor Tonachino**, позволяют сформировать пористую пленку, которая обеспечивает паропроницаемость и одновременно водонепроницаемость покрытия, что гарантирует долговечную защиту основания.

Silancolor Tonachino имеет высокую адгезию ко всем типам традиционных штукатурок, осушающих покрытий на основе **Mape-Antique** и старых крепких окрашенных поверхностей.

Благодаря водоотталкивающим свойствам, **Silancolor Tonachino** хорошо защищает основание от воздействия агрессивных веществ и загрязнений.

Silancolor Tonachino стойкий к ультрафиолетовому излучению, старению и со временем не меняет своих характеристик.

Silancolor Tonachino защищает поверхность, придавая ей равномерную слегка шероховатую фактуру и привлекательный внешний вид. Имеется широкая гамма цветов (более 34 цветов), которые можно получить с помощью автоматизированной системы для тонирования **ColorMap**.

Silancolor Tonachino также подходит для использования внутри помещений на гипсовых и старых окрашенных поверхностях при условии, что данные покрытия хорошо закреплены на

основании. Перед нанесением **Silancolor Tonachino** поверхность необходимо обработать грунтовкой **Silancolor Primer**.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка основания

Новые или старые, предварительно обработанные поверхности, должны быть выдержанными, чистыми, сухими и хорошо закрепленными.

С поверхности основания необходимо полностью удалить остатки масел, жира и плохо закрепленных частиц.

Отремонтируйте все трещины и углубления, затем выровняйте поверхность основания материалами компании Mapei.

Обработайте поверхность грунтовкой **Silancolor Primer** (готовая к использованию) и через 12-24 часа нанесите **Silancolor Tonachino**.

Ранее окрашенные поверхности должны быть чистыми, а краска должна быть хорошо закреплена на основании. Если краска очень старая или поверхность пористая, обработайте ее **Silancolor Primer**. Если краска хорошо держится на основании, отсутствуют поврежденные участки и загрязнения, то **Silancolor Tonachino** можно наносить на поверхность без предварительного грунтования.

Подготовка продукта

Silancolor Tonachino готовый к использованию материал, но перед использованием его необходимо

тщательно перемешать миксером на низких оборотах.

Нанесение материала

Silancolor Tonachino наносится на сухой слой **Silancolor Primer** плоским металлическим или пластиковым шпателем.

Для создания защитного слоя **Silancolor Tonachino** достаточно нанести только один слой. Для придания поверхности более привлекательного вида,

Silancolor Tonachino наносится в два слоя: первый – тонкий слой для выравнивания основания, а второй – основной (наносится через 24 часа).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не наносите **Silancolor Tonachino**, если прогнозируется дождевая или ветряная погода.

Не наносите **Silancolor Tonachino** при температуре ниже, чем +10°C.

Не наносите **Silancolor Tonachino** при относительной влажности воздуха более 85%.

Silancolor Tonachino не содержит растворитель, поэтому не требует специальных мер безопасности. При использовании материала в закрытом помещении, необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию. В случае попадания материала в глаза, промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.

ОЧИСТКА

Шпатели и другие инструменты, которые использовались при нанесении



Silancolor Tonachino, очищаются водой до застывания материала.

РАСХОД

2,0-2,5 кг/м² за один слой (в зависимости от неровности основания).

УПАКОВКА

Silancolor Tonachino поставляется в 20 кг пластиковых ведрах.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при температуре от +5°C до +30°C.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Silancolor Tonachino – безопасный согласно действующим нормам классификации материалов. Во время использования материала необходимо придерживаться обычных правил безопасности при работе с химическими продуктами. При нанесении материала в закрытом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, используйте защитные перчатки и очки. Для дополнительной информации читайте сертификат безопасности.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется любая информация о данном продукте. Компания Mapei дает гарантию на то, что качество ее продукции остается неизменным.

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	пастообразный
Цвет:	белый, вся гамма цветов из системы ColorMap
Содержание сухого вещества, (%):	приблизительно 80
Плотность, (г/см ³):	1,69
Вязкость, (мПа*с):	65,000-70,000
Срок хранения:	12 месяцев в закрытом сухом месте в оригинальной упаковке
Классификация опасности согласно ЕС 99/45:	не опасный. Перед использованием прочитайте параграф «Инструкция по технике безопасности» и данные, указанные на упаковке и паспорте безопасности материала

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ (при +23°C и относительной влажности 50%)

Подготовка материала:	готовый к использованию
Нанесение:	пластиковый шпатель или шпатель из нержавеющей стали
Высыхание:	на воздухе
Окрашивание:	через 12-24 часа

КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диффузия водяного пара, (μ), (DIN 52615):	178
Стойкость к диффузии водяного пара слоя толщиной 1,5 мм в эквиваленте толщины слоя воздуха, (Sd), (DIN 52615): (м):	0,267
Коэффициент водопоглощения, (W), [кг/(м ² h0,5)], (DIN 52617):	0,12
Sd x W = 0.267 x 0.12 Silancolor Tonachino соответствует Теории Кузнецель (DIN 18550), объем Sd x W ниже, чем 0,1, [кг/(м ² h0,5):	0.032

Официальный дистрибьютор:

