

# Silexcolor Graffiato (1,2 мм; 1,8 мм)

Силикатная декоративная защитная паропроницаемая штукатурка с фактурой «короеда», наносится шпателем внутри и снаружи



## НАЗНАЧЕНИЕ

Минеральная штукатурка на основе модифицированного силиката калия с фактурой «короед», разным размером зерна для отделки внутренних и внешних поверхностей. Данный материал обеспечивает надежную защиту штукатурки, без изменения характеристик паропроницаемости, придает поверхности привлекательный эффект «короеда».

## Типичные примеры использования

- Декоративное покрытие штукатурок **Mape-Antique** и **PoroMap**.
- Декоративное покрытие известковых и цементных штукатурок.
- Декоративное покрытие осушающих штукатурок.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Silexcolor Graffiato** - минеральная силикатная штукатурка с разным размером зерна. Защищает основание, не изменяя его паропроницаемости, придает поверхности привлекательный эффект «короеда».

**Silexcolor Graffiato** характеризуется хорошей адгезией ко всем типам традиционных известково-цементных оснований, а также к осушающим штукатуркам. Благодаря специальному составу материал слабо загрязняется. Также материал характеризуется повышенной стойкостью к воздействию УФ лучей и старению, не изменяет свои свойства со временем.

Кроме оттенков, которые представлены в колерной книжке, **Silexcolor Graffiato** имеет широкую цветовую гамму, которую можно получить при помощи автоматической системы колерования **ColorMap**.

**Silexcolor Graffiato** также может применяться внутри помещений, если наносится непосредственно на известковые и цементные штукатурки.

**Silexcolor Graffiato** должен всегда наноситься на предварительно обработанное основание грунтовкой **Silexcolor Primer** или подготовленное с помощью **Silexcolor Base Coat**. В отдельных случаях, когда основание сильно насыщено солями или с капиллярным поднятием влаги, всегда следует использовать только **Silexcolor Primer**.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите **Silexcolor Graffiato** на влажные или частично выдержанные основания.
- Не наносите **Silexcolor Graffiato** на основания со старой краской.
- Не наносите, если температура окружающей среды ниже +10°C или выше +30°C.
- Не наносите, если уровень влажности превышает 85%.
- Не наносите **Silexcolor Graffiato**, если прогнозируется дождь, на фасады подверженные прямым солнечным лучам (установите защитные листы на лесах, чтобы защитить фасад) или в

в ветреную погоду.

- Не наносите **Silexcolor Graffiato** на один и тот же фасад в разное время.
- Ознакомьтесь внимательно с параграфом параграф «Инструкция безопасности при работе с материалом».
- При нанесении материала защищайте примыкающие поверхности (окна, фитинги, плитку и т.д.).
- Не выливайте материал в стеклянные или металлические контейнеры.

## ПРИМЕНЕНИЕ

### Подготовка основания

Новое основание или отремонтированные основания должны быть выдержанными, идеально чистыми, крепкими и сухими. Любые остатки масел, смазок и плохо закрепленных частиц необходимо удалить с поверхности. Трещины, разрушенные участки на поверхности следует отремонтировать. Все неровности основания следует сгладить при помощи материалов из строительной линии. Нанесите грунтовку **Silexcolor Primer** или базовый слой **Silexcolor Base Coat**. Через 12-24 часа можно наносить **Silexcolor Graffiato**. Для более удобного нанесения **Silexcolor Graffiato** и улучшения кроющих способностей материала, грунтовку **Silexcolor Primer** перед нанесением можно развести на 30-50% краской **Silexcolor Paint** такого же цвета, как и наносимый слой **Silexcolor Primer** (или слой **Silexcolor Base Coat** в таком же цвете).

## Приготовление замеса

**Silexcolor Graffiato** – готовый к применению материал, который необходимо только перемешать перед применением миксером на низких оборотах. Если материал очень густой, в него можно добавить 3-5% грунтовки **Silexcolor Primer** и снова перемешать миксером на низких оборотах.

## Нанесение

**Silexcolor Graffiato** наносится пластмассовой или нержавеющей стальной теркой на высохший слой грунтовки **Silexcolor Primer** или базовый слой **Silexcolor Base Coat**. Для защиты поверхности следует нанести один слой **Silexcolor Graffiato**. В зависимости от размера зерна **Silexcolor Graffiato** и неровности основания может наноситься два слоя **Silexcolor Graffiato** для выравнивания поверхности. Сглаживающийся слой наносится после нанесения второго слоя спустя 24 часа. Два слоя должны наноситься идеально, чтобы потом качественно сгладить поверхность пластмассовой теркой и предать поверхность красивый финишный узор.

## Очистка

**Silexcolor Graffiato** пока еще свежий легко удаляется с инструментов водой.

## РАСХОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ЗЕРНА

**Silexcolor Graffiato** 1,2 мм: 2,0-3,0 кг/м<sup>2</sup> для полного завершения работ.

**Silexcolor Graffiato** 1,8 мм: 2,5-3,5 кг/м<sup>2</sup> для полного завершения работ.

В обоих вариантах расход материала зависит от степени неровности основания.

## УПАКОВКА

**Silexcolor Graffiato** поставляется в 20 кг пластиковых ведрах.



Официальный дистрибьютор:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)	
В соответствии со стандартом:	DIN18363
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА	
Цвет:	представлен в широкой цветовой гамме, оттенки которой можно создать при помощи автоматической колеровочной системы <b>ColorMap</b>
Консистенция:	пастообразный
Плотность (г/см <sup>3</sup> ):	1,7-1,8 (в зависимости от размера зерна)
Содержание сухих веществ (%):	80
Вязкость (мПа·с):	55,000-75,000 (в зависимости от размера зерна)
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальной упаковке и сухом помещении
Классификация опасности в соответствии с EN 1999/45:	нет. Перед применением ознакомьтесь с параграфом «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и нанесении», информацией на упаковке и в паспорте безопасности на данный материал.
Размер зерна:	1,2 мм; 1,8 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕНИЯ (при +23 °C и 50% отн. вл)	
Приготовление:	готовый к применению
Нанесение:	плоским металлическим шпателем; пластмассовой или стальной нержавеющей теркой
Расход:	2,0-3,5 кг/м <sup>2</sup> (в зависимости от размера зерна)
Высыхание:	на воздухе
Высыхание в порошок:	20-30 мин на воздухе
Готовность к окрашиванию:	12-24 часа
КОНЕЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Стойкость к паропроницаемости (?) (DIN 52615):	39
Стойкость к паропроницаемости с толщиной слоя в 1,5 мм и толщиной слоя воздуха в один метр (Sd) (DIN 52615) (м):	0,059
Определение коэффициента водопоглощения через капиллярное поднятие влаги (W) (DIN 52617) [kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ):	0,09
Sd x W = 0.059 x 0.09 [kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ):	0.05
	Значение Sd x W ниже 0,1, свидетельствует от том, что <b>Silexcolor Graffiato</b> подтверждает теорию Куензле (DIN 18550)

## СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев, если хранится в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C, защищать от высоких температур.

## ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ И НАНЕСЕНИИ

**Silexcolor Graffiato** не содержит опасных веществ согласно действующим стандартам и требованиям по подготовке основания. Тем не менее, работать с материалом рекомендуется в защитных перчатках, очках, а также придерживаться стандартных правил при работе с химическими материалами. Если материал наносится в закрытых помещениях, убедитесь, чтобы оно хорошо проветривалось. По запросу предоставляется Паспорт безопасности на данный материал.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным

## МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

*материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.*

**По запросу предоставляется дополнительная информация относительно данного продукта.**

**Компания MAPEI даёт гарантию на то, что качество её продукта является неизменным.**