



Ultrabond P-R9



Однокомпонентный гидрорасширяющийся полиуретановый клей для фиксации и ремонта паркета, который плохо закреплен на основании, наносится методом инъекций.

НАЗНАЧЕНИЕ

Фиксация и ремонт паркета, который плохо закреплен на основании. Также может применяться внутри помещений для готовых и окрашенных деревянных напольных покрытиях перед и после их шлифования. Будьте осторожны при нанесении материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultrabond P-R9 - полиуретановый клей, твердеющий во влажной среде, обладает следующими характеристиками:

- однокомпонентный, готовый к применению;
- хорошие расширяющиеся свойства;
- высокозаполняющая способность;
- не содержит растворителей и других веществ, которые имеют неприятных запах.

После инъектирования и полного отверждения материала, гарантируется прочное и долговечное склеивание паркета с основанием. Исключается образование трещины в напольном покрытии, вследствие хождения.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не используйте **Ultrabond P-R9** снаружи помещений.
- Не используйте **Ultrabond P-R9** при температуре ниже +10°C.
- Перед применением материал должен акклиматизироваться в условиях окружающей среды, где будет наноситься.
- После нанесения, картридж необходимо хорошо закрыть. В открытой упаковке материал очень быстро твердеет, поэтому его

необходимо выработать как можно быстрее.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка основания

Просверлите отверстие диаметром 2 мм на стыке с краев паркета, который следует отремонтировать. В случае ранее окрашенного, или фабричного паркета ремонтируемую поверхность следует закрыть малярной лентой, после просверлить 2 мм отверстие.

Приготовление материала

Ultrabond P-R9 - готовый к применению материал. Отрежьте верхушку насадки таким образом, чтобы она помещалась в предварительно просверленное отверстие.

Нанесение материала

Влейте 2-3 капли воды в отверстие, затем спустя несколько минут - 1-2 мл **Ultrabond P-R9**. Материал следует наносить при температуре выше +10°C. Клей расширится в процессе набора прочности. Поэтому, ремонтируемую поверхность следует чем-то нагрузить, чтобы избежать смещения паркета. Не выдавливайте слишком много материала в отверстие. После отверждения удалите излишки материала с поверхности лезвием. В случае грубых или полированных напольных деревянных покрытий трещины и нервности на поверхности следует заполнить с помощью материалов **Ultracoat Acqua Plus** или **Ultracoat LS**, которые смешиваются с древесной пылью. При ремонте фабричного или предварительно обработанного лаком паркета трещины или отверстия заполняются воском соответствующего

цвета.

Очистка

Остатки еще свежего **Ultrabond P-R9** удаляются с поверхности фабричного или покрытого лаком паркета с помощью **Cleaner L**. Инструменты очищаются с помощью **Thinner PU**. После отверждения, материал удаляется механическим способом. Избегайте повреждения поверхности паркета.

РАСХОД

1-2 мл в каждое отверстие.

УПАКОВКА

0,5 кг картриджи.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Ultrabond P-R9 сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев, если хранится при нормальных условиях, в оригинальной, герметичной упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И НАНЕСЕНИИ

Ultrabond P-R9 может вызвать раздражение дыхательных путей, на коже и глазах. Повторный контакт с кожей может спровоцировать аллергическую реакцию у людей, которые чувствительны к воздействию изоцианатов. Работать с материалом следует в защитных перчатках и очка. Помещения, где наносится материал должны хорошо проветриваться. Если температура нанесения выше +60°C, материал становится опасным при вдыхании. При острой необходимости обратитесь за помощью к доктору. Дополнительная информация находится в Листе безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

убедиться в его соответствии предполагаемому виду работ, принимая на себя всю ответственность за последствия, связанные с неправильным применением этого материала.

По запросу предоставляется информация относительно данного продукта. Компания MAPEI даёт гарантию только на то, что качество ее продуктов является неизменным. Референции на данный материал находятся на сайте Mapei и www.mapei.it или www.mapei.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	жидкость
Цвет:	коричневый
Плотность (г/см ³):	1,1
Содержание сухих веществ (%):	100
Вязкость по Брукфильду при +23°C (мПа·с):	4500 (ротор 3 – 20 об/мин)
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальной упаковке. Защищать от мороза
Класс рисков в соответствии с 1999/45/CE:	раздражающее действие. Перед применением ознакомьтесь с параграфом «Инструкция безопасности при нанесении и приготовлении материала», информацией на упаковке и в Листе безопасности
Таможенный код:	3214 90 00

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23°C - 50% R.H.)

Температура нанесения:	от +10°C до +30°C
Пешие нагрузки:	через 24 часа
Шлифование:	через 24 часа

